

# TEST REPORT

우 150-038 서울특별시 영등포구 버드나루로 155 (영등포동8가)

TEL (02)2164-0011

FAX (02)2634-1008

성적서번호 : TAE-000524

접수 일자 : 2015년 03월 27일

대표자 : 호진원

시험완료일자 : 2015년 04월 27일

업체명 : (주)세이크

주소 : 충남 서산시 고북면 매령길 151-59

시료명 : 덕트패널 (경질우레탄폼 단열재 2종1호)

## 시험결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
겉보기밀도	kg/m <sup>3</sup>	-	46	KS M 3809 : 2006
열전도율[평균온도 (20 ± 5) °C]	W/(m · K)	-	0.018	KS M 3809 : 2006(평판열류계법)
굴곡강도	N/cm <sup>2</sup>	-	66	KS M 3809 : 2006
압축강도	N/cm <sup>2</sup>	-	15	KS M 3809 : 2006
흡수량	g/100cm <sup>2</sup>	-	1.4	KS M 3809 : 2006

\* 용도 : 품질관리용

- 비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인으 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.  
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.  
 3. 이 성적서는 원본(등본 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

*Park Jungwoo*

작성자 : 박정우  
Tel : 032-570-9668

*You Seok*

기술책임자 : 유석  
E-mail : youseok@ktr.or.kr

2015년 04월 27일



한국화학융합시험연구원장



위변조 확인용 QR code